


弊社では樹脂ペレットから成形した試験片(JIS規格、ISO規格)や、ゴムシートを打ち抜いて作製したダンベル片を用いて引張試験、曲げ試験などを測定しておりますが、下記の試験については紙材料についても対応しております。
一部JIS規格(JIS P****)についても対応可能です


●物性試験 試験条件

試験項目	試験条件	試験規格
引張試験	試験片幅：15mm つかみ具間：180mm 試験速度：20mm/min -60℃～200℃(恒温槽使用) ※その他条件についてのご相談下さい	JIS P8113
引裂試験	試験片形状：63mm×75mm スリット：20mm	JIS P8116
突刺し試験	直径1.0mm 先端半径0.5mmの半円形の針 先端直径 3.2mm(0.125 インチ) 半球のドリルロッド ※その他形状についてのご相談下さい	-

●引張試験外観



●エルメンドルフ試験



●突き刺し試験



- ▶ 各種物性試験の試験片作製(ダンベル片、シート)も承っております。
- ▶ フィルム、包装関係の物性試験も行っております。